

Description

Les couleurs pour mortier Interstar sont non-toxiques, faits de fer postindustriel recyclé et sont spécialement formulés pour être utilisés avec des matières cimentaires, incluant les ciments de maçonnerie de Type N, S, M et O ou un mélange de ciment Portland et de chaux. Les sacs pré-dosés de couleur pour mortier Interstar facilitent l'atteinte d'une couleur uniforme. Les couleurs Interstar se conforment aux normes ASTM C-979 pour la coloration intégrale du mortier.

Gamme de Couleurs

Les couleurs pour mortier Interstar sont disponibles en 40 couleurs standards. En plus, les services de développement et d'équivalence du laboratoire de couleur d'Interstar permettent le développement de couleurs sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de vos projets.

Application Primaire

- Joints de mortier

Avantages

- Se disperse facilement
- Puissance de coloration maximale
- Permanent
- Inerte
- Stable aux conditions atmosphériques
- Inaltérable au soleil
- À l'épreuve de la chaux
- Exempts d'agents de remplissage nuisibles

Données Techniques

Emballage: Les couleurs pour mortier sont emballées dans des sacs pré-dosés. Chaque caisse contient 12 sacs.

Entreposage: Entreposer au sec entre 10°C et 32°C (50°F et 90°F). Protéger de l'humidité.

Propriétés:

- Dispersible dans l'eau: Oui
- Résistant à la chaux: Oui
- Résistant à la lumière: Oui
- Sans ressuage: Oui
- Oxydes de fer synthétique: Oui
- Granulométrie: 95%-99% passant 325 mesh (Selon la couleur)
- Forme de la Particule: Cubique, Aciculaire, Sphérique (Selon la couleur)
- Grosseur de la Particule: Généralement moins d'un (1) micron

Mode d'emploi

Directives:

Mélangez seulement une quantité de mortier qui pourra être utilisée avant le début de la prise initiale. Assurez-vous que le sable soit sec avant de faire une gâchée de mortier coloré. Un sable mouillé requiert une réduction dans le volume d'eau ajouté au mélange. Suivez les proportions recommandées pour la couleur, le ciment, le sable et les autres ingrédients pour éviter une variation de couleur du produit fini. Ajoutez et mélangez trois quart (3/4) de l'eau, le tiers (1/3) du sable, le ciment à maçonnerie ou le mélange de ciment Portland et de chaux ainsi que la couleur pour mortier. Ajouter lentement la balance de sable et d'eau tout en laissant le mélangeur fonctionner pendant un minimum de 5 minutes jusqu'à ce que la couleur soit uniforme et que la maniabilité désirée soit atteinte.

Note:

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la feuille d'instruction sur les couleurs pour mortier.

Couverture:

Un sac de ciment de maçonnerie Type N et un sac pré-dosé de couleur pour mortier Interstar permettront de poser de 150 à 200 briques.

Restrictions:

Le dosage optimal suggéré varie entre 2% et 7% de pigments, basé sur le poids total des matières cimentaires. Un dosage de pigments de 10% basé sur le poids total des matières cimentaires constitue le point de saturation. Si la couleur excède ce niveau de 10%, aucun bénéfice n'en sera retiré et le résultat final pourrait être affecté. Par ailleurs, si le dosage est inférieur à 1 %, la coloration risque d'être irrégulière.

Sécurité

Veuillez vous référer à la fiche de sécurité (fiche MSDS) de chaque couleur.

Disponibilité

Les produits Interstar sont disponibles partout au Canada, au États-Unis et au Mexique. Contactez nous pour placer votre commande ou pour trouver un distributeur dans votre région.

Services Techniques

Services Techniques:

Le service de laboratoire couleur Interstar est disponible pour reproduire des couleurs déjà existantes, développer des nuances spéciales ou pour fournir une assistance afin de trouver des solutions à vos besoins en couleurs. Contactez notre laboratoire de couleurs pour de l'assistance. Étant donné les variations de teintes du ciment et des agrégats (gros et fins) dans chaque région, il est recommandé d'envoyer 10 lbs de ciment et 25 lbs d'agrégats local qui seront utilisés dans la conception du mélange de béton, ainsi qu'un échantillon de la couleur à reproduire.

Échantillons:

Des échantillons de couleurs standards concentrés Interstar et de couleurs spécialisés sont disponibles sous forme de briquettes ou mini-pavé. Les échantillons sont faits au laboratoire d'Interstar, avec les ciments et agrégats locaux ou des ciments et agrégats disponible lors de la fabrication.

Garantie

La responsabilité de la compagnie sera limitée au prix d'achat déboursé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produit Interstar impliqué. Voir la garantie complète d'Interstar pour tous les détails.

SIEGE SOCIAL CORPORATIF
4255 Boulevard Portland
Sherbrooke, Québec
Canada, J1L 3A5
Tél.: 819.563.9975 ou 1.800.567.1857
Fax: 819.563.1317 ou 1.888.563.1317

BUREAU ETATS-UNIS
530 Madison Avenue
Junction City, Illinois
62882, USA
Tél.: 618.533.3600 ou 1.877.693.1212
Fax: 618.533.3636 ou 1.888.563.1317

TORONTO, ONTARIO
CALGARY, ALBERTA
SYRACUSE, NEW YORK
MEXICO CITY, MEXIQUE
MONTERREY, MEXIQUE
SÉOUL, CORÉE DU SUD

www.interstar.ca