

DURCISSEUR COLORÉ

Durcisseur coloré pour les surfaces de béton
Produits de Finition

Description

Les durcisseurs colorés d'Interstar sont formulés pour être facilement incorporés à la surface d'un béton fraîchement coulé afin de produire des paysages extérieurs ou des planchers intérieurs durables et résistant à l'abrasion. Avec une amélioration de la densité de surface, le béton traité avec le durcisseur résiste à l'usure du temps et offre une meilleure résistance aux cycles répétés de gel-dégel et à l'utilisation de sels de déglacage.

Gamme de Couleurs

Les durcisseurs colorés d'Interstar sont disponibles en 52 couleurs standards. En plus, les services de développement et d'équivalence du laboratoire de couleur d'Interstar permettent le développement de couleurs sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de vos projets.

Application Primaire

- Trottoirs
- Patios
- Entrées
- Construction de béton coulé sur place
- Application pour le béton estampé

Avantages

- Ne se décolore pas, couleurs de surface permanentes
- Dur, dense et résistant à l'abrasion
- Économique et facile d'entretien

Données Techniques

Emballage: Disponible en chaudières de 27 kg (60 lbs)

Entreposage: Entreposer au sec entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F). Protéger de l'humidité.

Propriétés:

- État physique: Poudre sèche
- Odeur: Aucune
- Solubilité dans l'eau: Insoluble

Mode d'emploi

Directives:

Placer votre béton selon les méthodes reconnues. La première application de couleur peut être faite après l'aplanissage initial et une fois que l'eau de surface se soit complètement dispersée. Comme la poudre pourrait s'être compactée durant le transport, la couleur devrait être aérée avant son application. L'aération se fait en passant les doigts à travers le mélange à plusieurs reprises en allant le plus profond possible dans la chaudière. **Étape 1.** Saupoudrez une couche uniforme de couleur sur la surface (en utilisant environ 70% de la couleur). **Étape 2.** Laissez la couleur absorber l'eau de la dalle (5 à 15 minutes). Ne passer pas à l'étape suivante avant que le durcisseur ne soit complètement humide. **Étape 3.** Flattez la couleur dans la dalle en utilisant un aplanissoire ou une truelle à moteur. Une truelle à moteur ou un aplanissoire fait de magnésium peuvent être utilisés pour créer un fini lisse. Par contre, un travail excessif sur la surface produira une décoloration. **Étape 4.** Dispersez une deuxième couche de couleur sur la surface du béton (environ 20% de la couleur). **Répéter les étapes 1 à 3.** **Étape 5.** Utilisez la portion restante pour retoucher les endroits plus pâles. **Étape 6.** Plusieurs types de fini tel qu'un fini au balai ou l'estampage peuvent être créé après le flottage. Utilisez une méthode reconnue et référez-vous la littérature pour chaque type de fini.

Note:

Pour tous les détails, veuillez vous référer à notre Fiche d'Instruction sur le Durcisseur Coloré.

Précaution:

Ne jamais mouiller les outils durant l'utilisation. L'utilisation de l'eau produira une décoloration et pourrait même endommager la surface du béton.

Important:

Les durcisseurs colorés ne sont pas recommandés pour les endroits où l'on prévoit une circulation lourde. Un aplanissement excessif créera une accumulation d'eau ce qui réduira l'intensité de la couleur. Ce produit ne devrait pas être appliqué sur les surfaces verticales.

Couverture:

Dépendant de la couleur utilisé, la couverture peut varier. Couleurs foncés: 27 kg (60 lbs) pour un minimum de 9 m² (100 pi²). Couleurs pâles: 54 kg (120 lbs) pour un minimum de 9 m² (100 pi²).

Sécurité

Veuillez vous référer à la fiche de sécurité (fiche MSDS) de chaque couleur.

Disponibilité

Les produits Interstar sont disponibles partout au Canada, au États-Unis et au Mexique. Contactez nous pour placer votre commande ou pour trouver un distributeur dans votre région.

Services Techniques

Services Techniques:

Le service de laboratoire couleur Interstar est disponible pour reproduire des couleurs déjà existantes, développer des nuances spéciales ou pour fournir une assistance afin de trouver des solutions à vos besoins en couleurs. Contactez notre laboratoire de couleurs pour de l'assistance.

Échantillons:

Des échantillons de couleurs standards concentrés Interstar et de couleurs spécialisés sont disponibles sous forme de briquettes ou mini-pavé. Les échantillons sont faits au laboratoire d'Interstar, avec les ciments et agrégats locaux ou des ciments et agrégats disponible lors de la fabrication.

Garantie

La responsabilité de la compagnie sera limitée au prix d'achat déboursé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produit Interstar impliqué. Voir la garantie complète d'Interstar pour tous les détails.

SIEGE SOCIAL CORPORATIF
4255 Boulevard Portland
Sherbrooke, Québec
Canada, J1L 3A5
Tél.: 819.563.9975 ou 1.800.567.1857
Fax: 819.563.1317 ou 1.888.563.1317

BUREAU ETATS-UNIS
530 Madison Avenue
Junction City, Illinois
62882, USA
Tél.: 618.533.3600 ou 1.877.693.1212
Fax: 618.533.3636 ou 1.888.563.1317

TORONTO, ONTARIO
CALGARY, ALBERTA
SYRACUSE, NEW YORK
MEXICO CITY, MEXIQUE
MONTERREY, MEXIQUE
SÉOUL, CORÉE DU SUD

www.interstar.ca