

## Description

---

Les couleurs Releasestar sont utilisées pour estamper le béton frais. Releasestar est conçu pour créer un lubrifiant et une membrane antiadhésive entre les outils d'estampage et la surface de béton. Releasestar produit une coloration non uniforme, créant ainsi un effet marbré unique. Il est donc important de choisir une couleur Releasestar qui fait ressortir la couleur du béton.

## Gamme de Couleurs

---

Les couleurs Releasestar sont disponibles en 22 couleurs standards. Une version incolore est également disponible.

## Application Primaire

---

- Planchers
- Béton décoratif
- Béton préfabriqué
- Patios

## Avantages

---

- Ne se décolore pas
- Donne une couleur résistante
- Résistant au alcali
- Insoluble dans l'eau
- Crée une membrane antiadhésive entre les outils et la surface de béton
- Membrane antiadhésive qui facilite le nettoyage des outils

## Données Techniques

---

**Emballage:** Releasestar est disponible en chaudière de 30 lb. (13.6 kg).

**Entreposage:** Entreposer au sec entre 10 ° C et 32 ° C (50 ° F et 90 ° F). Protéger du gel et des températures élevées.

**Propriétés:** Releasestar est composé d'une poudre hydrophobique et d'un colorant à base d'oxide de fer.

## **Mode d'emploi**

---

### **Directives:**

Avant l'utilisation, assouplir le produit en secouant et en retournant la chaudière plusieurs fois, car le produit peut se déposer lors du transport.

### **Note:**

Pour tous les détails, veuillez vous référer à la feuille d'instruction pour le Releasestar.

### **Étendage:**

Releasestar devrait être étendu avec une brosse ou d'un sac en toile sur la surface de la dalle après l'évaporation de l'eau de surface. L'estampage ou l'impression devrait suivre immédiatement après l'application du Releasestar.

### **Finition:**

Allouer une cure de 24 à 36 heures au béton. Une fois le temps écoulé, balayer l'excédent de Releasestar, et ensuite laver la surface avec le nettoyant pour Release Interstar et de l'eau. Utiliser une brosse douce pour enlever l'excédent de produit sans mettre trop de pression afin d'éviter d'endommager la surface du béton. Appliquer un scellant transparent sur la surface propre et sèche. Pour un effet mouillé, nous recommandons le scellant acrylique Interseal.

### **Cure:**

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un agent de curage ou d'autres méthodes de curage avec l'utilisation du Releasestar.

### **Recouvrement:**

900 à 1000 p2 (89-93 m2)/ chaudière de 30 lbs.

## **Sécurité**

---

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des vêtements de protection pour la manipulation. Pour de plus ample information, veuillez vous référer à la fiche de sécurité (fiche MSDS).

## **Disponibilité**

---

Les produits Interstar sont disponibles partout au Canada, au États-Unis et au Mexique. Contactez nous pour placer votre commande ou pour trouver un distributeur dans votre région.

## **Services Techniques**

---

Les techniciens et chimistes d'Interstar sont toujours disponibles pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'assistance technique, n'hésitez pas à nous contacter.

## **Garantie**

---

La responsabilité de la compagnie sera limitée au prix d'achat déboursé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produit Interstar impliqué. Voir la garantie d'Interstar pour tous les détails.